

VubaMac : la couche de base

Couche de liaison en uréthane

VUBA SURFACES
Powered by **ECCO PRODUCTS**

VubaMac est une base flexible et très durable, respectueuse de l'environnement, conçue pour les surfaces liées à la résine. Contrairement aux bases alternatives qui ne sont pas conçues pour les surfaces liées à la résine, VubaMac forme une liaison monolithique avec la surface liée à la résine lorsqu'elle est appliquée dans la période d'application recommandée, créant ainsi la toute première surface entièrement fonctionnelle liée à la résine.



VubaMac est un système monolithique à base de polyuréthane qui assure une sous-couche robuste et durable. Ce système se compose de :

- » **Agrégats de haute qualité** : Matériaux sélectionnés avec soin, recyclés et résistants à l'usure pour garantir une structure solide.
- » **Résine polyuréthane non résistante aux UV** : Une résine qui améliore la résistance et la durabilité de la couche de liaison.
- » **Quartz de liaison** : Renforcement supplémentaire grâce à du quartz, contribuant à une sous-couche stable.



57%
 de résistance
 à la flexion
SUPÉRIEURE
 à l'asphalte

Avantages



**100 % perméable
 à l'eau**



**Anti-mauvaises
 herbes**



**Haute résistance
 à la flexion**



Trafic véhiculaire



**Garantie
 de 10 ans**



**Zéro gaspillage :
 réutilisation du
 surplus**

Installation

Pour garantir la qualité, l'installation doit être réalisée avec le matériel adéquat et en conformité avec les réglementations en vigueur, après avoir suivi la formation obligatoire.

Santé et sécurité

- » **Le composant A (résine)** n'est pas classée comme une substance dangereuse ; toutefois, le port de lunettes de protection est recommandé.
- » **Le composant B non UV (durcisseur)** contient un isocyanate non volatil.

Évitez tout contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin. Portez des lunettes de protection.

Précautions supplémentaires

1. Utilisez des gants de sécurité industriels.
2. Utilisez une protection oculaire appropriée.
3. Avant utilisation, assurez-vous de lire les fiches de données de sécurité pertinentes pour ce produit.

Options de mise en œuvre de la couche

VubaMac

Lors de l'installation de la couche VubaMac, on utilise soit un sac de MacMix de 12,5 kg, soit des granulats Vuba restants de projets précédents.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des proportions recommandées pour l'utilisation de granulats Vuba excédentaires :

- » **Piétons :**
Option 1 : 4 x VubaMac + 1 x MacMix (12,5 kg)
Option 2 : 2 x VubaMac + 2 x granulats 2-5 mm (25 kg)
Option 3 : 1 x granulats 2-5 mm (25 kg) + 1 x granulats 1-3 mm (25 kg) + ½ sac granulats 1-3 mm (12,5 kg)
- » **Véhicules (lourds) :**
Option 1 : 4 x VubaMac + 1 x MacMix (12,5 kg)
Option 2 : 4 x VubaMac + ½ sac granulats 2-5 mm (12,5 kg)
Option 3 : 4 x VubaMac + mélange 50/50 de granulats 2-5 mm & 1-3 mm (total 12,5 kg)


Propriétés

Type de résine	Résine polyuréthane
Type d'agrégat	Agrégat recyclé standard
Classement feu	Bfl-s1
Temps de recouvrement	2-4 heures
Durée de durcissement complète	7 jours (praticable après 3 jours)
Température de traitement	5°C - 30°C
Temps de traitement	20-40 min (selon la température)
Stockage	À conserver pendant 3 mois au-dessus de 7 °C

Taux de couverture

			
	Piétons	Véhicules	Véhicules lourds
PROFONDEUR	15 mm	30 mm	35 mm
TAUX DE COUVERTURE	5 m²	2,6 m²	2,15 m²

Que contient un kit ?



4,5 kg
VubMac Resin



1 sac de MacMix
(12,5 kg) ou
granulats
excédentaires



4 sacs de
granulats

